

Technical drawing of a window frame assembly. The main view shows a grid of glass panes within a frame. Dimensions are provided for the overall size and individual components.

Dimensions:

- Overall width: 2520
- Overall height: 2450
- Frame width (left): 150
- Frame width (right): 120
- Frame width (bottom): 70
- Frame width (top): 110
- Frame width (right, detail): 120
- Frame width (right, detail): 200
- Frame width (right, detail): 2250

Labels:

- M BÜKÜM



- 1-Eğri Boyun Yarasa Panel çit 2425 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 1)
- 2-Eğri Boyun Yarasa Panel çitlerin üretim genişliği 2500 mm ' dir. (bknz madde 2)
- 3-Eğri Boyun Yarasa Panel çitlere mukavemet kazandırmak 4 adet büküm verilmektedir. (bknz madde 3)
- 4-Eğri Boyun Yarasa Panel çit büküm derinliği 35 mm ' dir. (bknz madde 4)
- 5-Eğri Boyun Yarasa Panel çit göz aralığı yüksekliklere göre değişkenlik göstermektedir. Seçtiğiniz ürünün teknik özelliklerinde görebilirsiniz. Pirana Sacın montaj edildiği yer standart 50x70, 50x150 (± 3 mm) mm dir. (bknz madde 5)
- 6-Eğri Boyun Yarasa Panel çit dikey çubuk sayısı 48 adettir. (bknz madde 6)
- 7-Eğri Boyun Yarasa Panel çit yatay tel sayısı 21 adettir. (bknz madde 7)
- 8-Eğri Boyun Yarasa Panel çit tel kalınlığı 4.5 mm ve 5.5 mm (± 0.2 mm) olarak üretilmektedir. İstenilen kalınlık özellikle belirtilmelidir. (bknz madde 8)
- 9-Eğri Boyun Yarasa Panel çit için kullanılan tellerin tamamı sıcak daldırma galvanizlidir ve bu şekilde puntolanır. (bknz madde 9)
- 10-Eğri Boyun Yarasa Panel çit profilleri 2450 mm yükseklikte üretilmektedir. (bknz madde 10)
- 11-Eğri Boyun Yarasa Panel çit profil boyun bükümleri 22,5 cm panel ve direk 45° açı ile üretilir. (bknz madde 11)
- 12-Eğri Boyun Yarasa Panel çit profil ebatı standart 50x50x1.5 mm ' dir. (bknz madde 12)
- 13-Eğri Boyun Yarasa Panel çit profilleri içi dışı sıcak daldırma galvanizlidir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m² (bknz madde 13)
- 14-Flanşlar 120x120x4mm 'dir. Flanşlar 150 cm ve altı yükseklik için şoklama sistemi, 150 cm üzeri yükseklik için gaz altı kaynak sistemi ile profile montaj edilir. (bknz madde 14)
- 15-Desen verilmiş saclar 0.80 mm (± 0.2 mm) kalınlığında ve sıcak daldırma galvanizli sacdan üretilir. Galvaniz oranı minimum 100gr/m². (bknz madde 15)
- 16-Desen verilmiş galvanizli saca M formunda büküm verilir, sac özellikle panelin yataydaki çubuklarına punto robot kaynak sistemi ile 1 sıra montaj edilir. (bknz madde 16)
- 17-Kavramalı kılıflı klipsler 40x55x2mm(± 0.2 mm) 'dir. Galvanizli malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (Tırnaklı olması, profili merkezden vidalamayı ve montaj kolaylığını sağlar.) (bknz madde 17)
- 18-Direk başına kullanılan klips sayısı 6 adettir. (bknz madde 18)
- 19-Kapaklar nylon 6 kalite malzemeden üretilir, UV dayanımlı ve kırılmazdır. (bknz madde 19)
- 20-Bütün ürünler elektrostatik polyester fırın boya ile boyanır. (bknz madde 20)